



F.P.U.H. „BOMEX” HURTOWNIA TAPICERSKA

Bogusław Moczala

Pogórze, ul. Bielska 61 43-430 Skoczów

Tel. 33 853 22 28, kom. 502 330 392

E-mail: hurtownia@tkaniny-bomex.pl

SKAJ BAMBINO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

PARAMETRY			
NAZWA	BAMBINO		
TECHNOLOGIA	PS 0,8 / 1Ł		
SKŁAD SUROWCOWY	Warstwa zabezpieczająca	100% PMMA	2 %
	Powleczenie	PCW + plastyfikator bezftalanowy + dodatki	84%
	Nośnik	Dzianina 100% PES	14%

L.p	Badanie	Norma badawcza	Jednostka miary	Wielkość gwarantowana
1	Gramatura	PN-EN ISO 2286-2	g/m ² g/mb	500 ± 50 700 ± 70
2	Grubość	PN-EN ISO 2286-3	mm	0,8 ± 0,1
3	Siła zrywająca - wzdłuż - wszerz	PN-EN ISO 1421	N/5cm	≥ 300 ≥ 500
4	Wydłużenie przy zerwaniu - wzdłuż - wszerz	PN-EN ISO 1421	%	60 ± 10 140 ± 20
5	Odporność na ścieranie (dopuszczalny 2 stopień uszkodzenia)	PN-EN ISO 5470-2	cykle Martindael'a	≥ 50 000
6	Przyczepność powłoki - wzdłuż - wszerz	PN-EN ISO 2411	N/5cm	≥ 20 ≥ 20
7	Szerokość	-	cm	≥ 140
8	Różnica w jasności, nasyceniu i odcieniu koloru	-	ΔE	≤ 1

DODATKOWE INFORMACJE



Długość rolki ~35 mb



Trudnopalność
BS 5852: 1979 Part 1



Produkt bezftalanowy



Atest higieniczny
B.BK.60111.0299.2024
Ważny do: 03.07.2029



Martindale test
PN-EN ISO 5470-2
≥ 50 000

Przy produkcji sztucznej skóry mogą powstać różnice w odcieniach kolorów. Przy konfekcjonowaniu prosimy zwracać szczególną uwagę na zamieszczony na etykiecie numer produkcji.

Należy czyścić wodą z mydłem przy pomocy wilgotnej gąbki lub szmatki. Następnie zmyć czystą wodą. Nie należy stosować wszelkiego rodzaju środków chemicznych ani woskujących – mogą być szkodliwe dla materiału.